

プロケミカルM450

合成木材

〔特徴〕

- ① 軽量で強度に優れています。
- ② ウレタン樹脂を硬化させたもので、切削や加工が容易です。

〔使用方法〕

- ① プロケミカルM450を好きな形状に削ります。
- ② 作成したモデルをシロプレン1406で型取りします。
- ③ 型取りしたシリコーン型に注型剤を流し込みます。
- ④ コピー品の出来上がり。

〔主な性状〕

項目	条件・単位	プロケミカルM450
外観	標準	オレンジ色
比重	25℃	0.45
硬度	JISK 7215 25℃	D-50

〔取扱い注意事項〕

・保管上の注意

直射日光を避け、高温にならない屋内で保管して下さい。
ストーブなどの暖房器具の近くに置くと、商品が反る場合があります。

・取扱い上の注意

粉塵を吸飲したり、目に入れたりしないようにして下さい。
作業後は、手、顔などをよく洗い、うがいをして下さい。